

Produktname **Deolink Amino TM-100**

Beschreibung Haftvermittler

Zusammensetzung 3-Aminopropyltrimethoxysilan

Aussehen farblose bis schwach gelbe,
klare Flüssigkeit

Analysenwerte

Gehalt [%]	DIN 53174	min. 96,0
Farbe	EN ISO 6271-1	max. 25
Dichte bei 25 °C [g/cm ³]	DIN ISO 787 T10	1,00 - 1,04

Dosierung

Bezogen auf Gesamtformulierung [%] 0,5 - 1,5

Empfehlung LII des BfR für Füllstoffadditive in Polymeren für Lebensmittelbedarfsgegenstände empfohlen,
max. 0,5 % Silan,
bezogen auf Füllstoff

Code of Federal Regulations FDA 21 CFR 175.105 US zugelassen

Lieferform 25 kg im Stahl-Kanister
200 kg im Stahl-Spundfass

Lagerfähigkeit

In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und trockenen Räumen mindestens 12 Monate

Einstufung und Kennzeichnung

Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Verhalten und Wirkung

- Fungiert als Bindeglied zwischen anorganischen Oberflächen, Füllstoffen und dem Silikon-, Epoxidharz oder PVC Polymer

Anwendung

- Haftvermittler in Silikonen und anderen Dicht- und Klebstoffen für Anwendungen im Bau- und Industriebereich

Jede von uns gegebene anwendungstechnische Beratung stellt nur einen unverbindlichen Hinweis dar - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter -, der nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte befreit. Verarbeitung, An- und Verwendung unserer Produkte liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Waren nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.